TSh 64-15329272-01:2003 (с Изм. №1,2,3,4) и ГОСТ 18992-80

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ КЛЕЙ У 33™

™ – Товарный знак ООО «VEK»
У 33 – Универсальный клей

ПВА У 33™ - применяется для склеивания изделий из бумаги, картона, кожи, тканей. Клей предоставляет собой белую вязкую жидкость. Подходит для приклеивания линолеума, ковролана, облицовочной плитки, синтетических стеновых покрытий на бумажной основе, стекловолоконных, виниловых и бумажных обоев, пробки, серпянки, строительных сеток и бинтов. Может использоваться для приклеивания декоративного бумажно-слоистого пластика к ДВП, ДСП, МДФ и др., а также для увеличения водонепроницаемости и повышения прочности бетонных, штукатурных и шпаклевочных составов.

Химическая свойства

Поливинилацетатная дисперсия с пластификатором и модифицирующими компонентами

Свойства

- Легко наносится на склеиваемые материалы
- Прозрачная и высокая эластичность плёнки
- Устойчивость к механическому перемешиванию
- Хорошая водо- и щелочостойкость
- Низкое водопоглощение
- Не токсичен, после высыхания пленка не выделяет вредных веществ
- Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания
- После высыхания образует твердо-эластичный клеевой слой, по прочности превышающий прочность древесины

Спецификация продукта

Внешний вид		Вязкая жидкость белого цвета, без комков и посторонних включений, с размером частиц 1—3 мкм. Допускается поверхностная пленка.
Содержание твердого вещества	%	30
Уровень pH		3.3 – 6.0
Динамическая вязкость дисперсии	мПа•с	2.0 - 15.0

Другие свойства дисперсии

Клеящая способность	кгс/см	300 (0.3)
Пластификатор	%	Присутствует
Морозостойкость, циклы, (замораживание - оттаивание) не менее		Неморозостойкая

Свойства плёнки

Внешний вид пленки	Прозрачный
Гибкость	Хорошая
Сопротивление стиранию	Высокое
Светостойкость	Прочная

Применение

Области применения

ПВА У 33™ - универсальная связующая основа для изготовления:

- В качестве клея для бумаги, картона, древесины, фанеры, хлопчатобумажных тканей, при производстве тары и упаковки из бумаги и картона, гофрокартона и древесины, а также для наклеивания этикеток (кроме пищевой промышленности)
- В качестве связующего в водоэмульсионных красках
- Для изготовления подкрахмаливающих средств
- В качестве связующего для изготовления полимерцементов, полимербетонов и бесшовных покрытий полов
- В качестве клея при производстве переплетно-брошюровочных работ
- В качестве клея для тары из бумаги, картона, дерева, предназначенной для упаковки пищевых продуктов при условии, что они не соприкасаются с клеем, а также тары для одежды, обуви и т. д.
- В качестве проклеивающего вещества при производстве обувного картона
- В качестве связующего при изготовлении клея для мебельной промышленности

Переработка

Перед применением ПВА У 33™ необходимо перемешать или взболтать до однородной массы. Склеиваемые поверхности предварительно очистить от пыли, смоляных, жировых пятен и других загрязнений. Клей следует наносить тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и слегка прижать. При повышенных требованиях к прочности склеивания ПВА У 33™ наносить на обе склеиваемые поверхности. По возможности поместите их под пресс. Расход клея составляет 50-300 гр. на 1м² в зависимости от структуры склеиваемых оснований. Рекомендуемая температура воздуха должна быть не ниже +10 °С, относительная влажность не выше 80%.

Безопасность

Общий

В процессе переработки должна быть обеспечена эффективная вентиляция, а также средства индивидуальной защиты кожи и защитные очки. В случае контакта продукта с кожей/с глазами необходимо тщательно промыть кожу/глаза как можно скорее чистой водой. В пожарном отношении ПВА У 33™ безопасна. По токсичным свойствам относится к 3 классу — вещество умеренно-опасное.

Хранение

ПВА У 33™ следует хранить в герметично закрытой таре в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С. Он не должен подвергаться сильному нагреву и замораживанию. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Все клеи ПВА, выпускаемые предприятием, расфасовываются в современную полиэтиленовую тару весом по 800 гр. и в промышленную тару: полиэтиленовые бочки емкостью от 40 до 60 кг. или стальные бочки емкостью 200 кг., а также в любые другие виды тары по согласованию с потребителем.

Транспортировка

Транспортируют ПВА У 33™ в герметично закрытых полиэтиленовых бочках (стальных с полиэтиленовым вкладышем), при температуре не ниже +5 °С.

Заметка

Информация, содержащаяся в данном документе, основаны на наших знаниях и опыте и предназначены для обеспечения общих замечаний о наших продуктах и их использовании. Любые другие предназначенные приложения должны быть обсуждены с ООО «VEK». С учетом многих факторов, которые могут влиять на процесс и применения нашей продукции, это информация не освобождает пользователя от разработки и проведения собственных исследований и анализов. ООО «VEK» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЛИЦАМИ, ЧЬИ МЕТОДИКИ ООО «VEK» НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ И НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОДНОСТЬ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Пользователь продукции несет полную ответственность за соблюдение всех законов и правил, относящихся к использованию продуктов, включая права интеллектуальной собственности третьих лиц.

Общество с ограниченной ответственностью VEK
100055 Ташкент, Республика Узбекистан
www.vek.uz

© ООО VEK, 2012
Отпечатано в Узбекистане